



Coated Folding Boxboard with Kraft Back Cartulinas Estucadas Reverso Café

Grammage Gramaje TAPPI 410	Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness L&W 5° Rigidez TAPPI 556		Thickness Espesor TAPPI 411	
	g/m ²		mN x m		Pts / Pt*	µm
	CD	MD	CD	MD		
180	2,5	5,5	4,9	10,7	11,1	280
200	3,6	7,9	7,0	15,4	12,5	315
225	5,1	11,2	9,9	21,9	14,4	365
245	6,4	13,3	12,5	25,9	15,7	400
255	7,7	16,0	15,0	31,1	17,0	432
265	9,3	19,3	18,1	37,6	18,0	457
285	11,8	24,5	23,0	47,7	20,0	508
295	12,5	26,3	24,4	51,2	21,0	533
310	14,9	31,3	29,1	61,0	22,0	559
330	18,3	38,3	35,7	74,7	24,0	610
345	20,6	43,9	40,2	85,6	26,0	660
370	24,5	52,2	47,8	101,7	28,0	711
+/-5%	-10%		-10%		+/-5%	

*Only as reference / Valores referenciales

Smoothness / Lisura **PPS (µm)**
TAPPI 555 1,0 + 0,5

Brightness / Blancura **Top (%)**
TAPPI 525 / ISO 2470-1 81 ± 2

Gloss 75° / Brillo 75° **Hunter 75° (%)**
TAPPI 480 ≥ 40

Cobb (1min) **Top (g/m²)**
TAPPI 441 ≤ 45

Cobb (2min) **Back (g/m²)**
TAPPI 441 ≤ 80

Moisture / Humedad **(%)**
TAPPI 412 6,5 - 10

Notes / Notas:
1- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
2- Tolerances based upon 95% confidence limits, for pallets or reels / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
3- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Last Update/Última actualización:
March 2022/Marzo 2022

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*
Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

		Min.	Máx.
Reels Rollos	Width / Ancho	520 mm	2.400 mm
	Diameter / Diámetro	1.230 mm	1.800 mm
	Core / Bobina	12"	
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	400 x 400 mm	1.200 x 1.400 mm
	Height / Altura	1.000 mm	1.720 mm

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-1/+1 mm
Reel diameter / Diámetro de rollo	-5/+5 mm
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+/-0,5 mm*
Sheet length / Largo hoja	+/-1,0 mm*

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%

Cartulinas CMPC

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago, Chile
 Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50
 e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
 boxboard.cmpcbiopackaging.com

